



CEMENTO PLÁSTICO ASFÁLTICO

Cemento asfáltico para aplicarse sobre superficies húmedas.

Descripción:

ITUM® Cemento Plástico Asfáltico es un sellador asfáltico libre de asbesto, de apariencia fibrosa y de consistencia espesa, fabricado con asfalto, aceite plastificante, fibras sintéticas, carga mineral y mezcla de aditivos que le permiten adherirse sobre superficies de concreto húmedas para reparaciones urgentes. Solo llega a secar al tacto y permanece plástico durante tiempo indefinido. Cuenta con excelente adherencia y facilidad de aplicación.

Usos:

- Para sellado de grietas y fisuras en superficies de concreto húmedas, aún en condición extrema de lluvia y encharcamiento.
- Para sellar y resanar en superficie húmeda chaflanes, cuellos de tuberías, bajadas pluviales, y cualquier punto crítico del sistema de impermeabilización.
- Se puede aplicar como tapagoteras y reparar techos recubiertos de asfalto y traslapes de membranas asfálticas. Compatible solo con sistemas impermeabilizantes de asfalto.

Aplicación:

La superficie a tratar debe estar limpia, húmeda o seca, sin polvo, sin lodo, sin material falsamente adherido.

Aplicar una capa de **ITUM® Primario Asfáltico** y deje secar.

Mezcle **ITUM® Cemento Plástico Asfáltico** antes de usarlo. No diluir el producto.

Aplicar con espátula o llana metálica.

Para fisuras, abrir en forma de V. Aplicar **ITUM® Primario Asfáltico**, deje secar y rellenar con **ITUM® Cemento Plástico Asfáltico**.

Para sellar el chaflán, imprima con **ITUM® Primario Asfáltico**, deje secar y aplique **ITUM® Cemento Plástico Asfáltico**.

Si el sellador se encuentra expuesto a la intemperie, se deberá proteger con arena.

Recomendaciones:

No se deje al alcance de los niños. No se recomienda aplicarlo en sistemas acrílicos. No se recomienda como sellador de techos de lámina metálica o de asbesto-cemento. No diluir el producto. Almacenar el producto bajo techo, en lugar fresco y seco.

Almacenamiento:

Almacene en un lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.



COLORES
DISPONIBLES:



Negro Brillante

PRUEBA	VALOR
Color	Negro brillante
Toxicidad	Por ingestión
Consistencia	Pastosa
Densidad	1.21 ± 0.02
Penetración	325 ± 15 dmm
Olor	Característico
Sólidos en peso	86% min.
Presentación	3.8 L.
Rendimiento	750 cm por litro